



Ausführung T

Eigenschaften

Farbe	Transparent
Werkstoff/ Härte	Polyurethan / ca. 85 Shore A
Toleranzen	Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen+ Beschichtung) $\pm 0,4$ mm (geschliffen $\pm 0,1$ mm möglich)
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
chem. Beständigkeit	Gegen einfache Öle und Fette, Benzin, Ozon.
Reibwert*	1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium
Abriebverlust	30 mm ³ (ISO 4649 getempert)
Bearbeitung	Konturen schleifen und fräsen sowie Oberfläche schleifen möglich
Einsatzbereiche	allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)
Konformität	-
Hinweise	-
Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die Kontakttemperatur beeinflusst werden.	

Standarddicke [mm]	min. Scheibendurchmesser [mm]
1,5 (Teilung 5 mm)	60
2 (Teilung 10, 15, 20, Zoll-Teilung)	80