HV Folie

Eigenschaften	
Farbe	Transparent glänzend
Werkstoff/ Härte	Polyurethan / ca. 85 Shore A
Toleranzen	Toleranz auf Gesamtstärke (Zahnriemen +Beschichtung) ± 0,4 mm (geschliffen ± 0,1mm möglich)
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
chem. Beständigkeit	Gegen einfache Öle und Fette.
Reibwert	1,4 gegenüber Stahl, 1,4 gegenüber Aluminium
Abriebverlust	30 mm^3 (ISO 4649 getempert)
Bearbeitung	Konturen schleifen u. fräsen möglich
Einsatzbereiche	allg. Transportaufgaben (Glas, Holz, Metall, Papier, Textilien, Kartonagen, Nassbereich)
Konformität	-
Hinweise	In Kombination mit BRECObasic nicht lieferbar.
	Die Reibwerte, falls angegeben, sind sowohl eigene Messwerte, als auch aus Materialdatenblättern entnommene Werte. Sie unterliegen immer Schwankungen, welche u.a. durch die Oberflächenbeschaffenheit der Reibpartner und die Kontaktemperatur beeinflusst werden.

Standarddicke [mm]	min. Scheibendurchmesser [mm]
1	60
2	80