



PTFE-Folie weiß, 0,25

Eigenschaften

Farbe	Weiß
Werkstoff/ Härte	Polytetrafluorethylen / 54 Shore D
Temperaturbeständigkeit	-200°C bis +260°C
chem. Beständigkeit	Sehr gute chem. Beständigkeit
Reibwert	0,1 (statisch), 0,08 (dynamisch), ASTM D 1894
Abriebverlust	keine Angabe
Bearbeitung	nicht möglich
Einsatzbereiche	Anwendungen, wo sehr geringe Reibung und Antihalt-Eigenschaften gefordert sind
Konformität	Bedingt FDA-konform (durch das Aufkleben)
	Sämtliche Angaben basieren auf Prüfungen bei größtmöglicher Sorgfalt. Dennoch kann eine Gewähr für Übereinstimmung dieser Werte mit in der Praxis festgestellten Ergebnissen nicht übernommen werden, weil erfahrungsgemäß bei den unterschiedlichen Anwendungsbedingungen mit der Entwicklung uns bekannter Faktoren gerechnet werden muss, die Eigenschaften und Lebensdauer des Materials beeinflussen können. Wir empfehlen deshalb und aufgrund der vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte vor jedem Gebrauch eine gründliche Eignungsprüfung des Produkts an Originalmaterialien durchzuführen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.

Standarddicke [mm]	min. Scheibendurchmesser [mm]
0,25	50